



SPÓŁDZIELNIA PRACY CHEMIKÓW

• **xenon** •

## XENOPREN® PP SBD 35

**Xenopren® PP SBD 35** jest polipropylenem wypełnionym EPDM w ilości 35%

### WŁASNOŚCI XENOPRENU® PP SBD 35

| <i>Wyszczególnienie</i>                          | <i>Norma</i>         | <i>Jednostka</i>        | <i>Wielkość</i> |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Zawartość popiołu</i>                         | <i>PN-92/C-89074</i> | <i>%</i>                | <i>-</i>        |
| <i>Granica plastyczności, min</i>                | <i>PN-81/C-89034</i> | <i>MPa</i>              | <i>14,9</i>     |
| <i>Naprężenie zrywające, min</i>                 | <i>PN-81/C-89034</i> | <i>MPa</i>              |                 |
| <i>Wydłużenie na granicy plastyczności, min</i>  | <i>PN-81/C-89034</i> | <i>%</i>                | <i>20</i>       |
| <i>Wydłużenie przy zerwaniu, min</i>             | <i>PN-81/C-89034</i> | <i>%</i>                | <i>250</i>      |
| <i>Udarność z karbem wg Izoda, nie mniej niż</i> | <i>PN-85/C-89050</i> | <i>kJ/m<sup>2</sup></i> | <i>31</i>       |
| <i>Masowy wskaźnik płynięcia</i>                 | <i>PN-93/C-89069</i> | <i>g/600s</i>           | <i>3,6</i>      |

Zamieszczone wartości zostały oznaczone na kształtkach otrzymanych metodą wtrysku z próbnej partii tworzywa w kolorze czarnym.

Spółdzielnia Pracy Chemików XENON  
95-071, ul. Kościelna 4/12 tel. (042) 712 19 20, 712 52 57 fax (042) 712 14 98  
e-mail: xenon@xenon.com.pl